

Tratamientos y Recubrimientos / Traitements et Revêtements/Traitements and Coating

	Tipo/Type	Temp.Max.	HV	Coef. fricción	
VAP		300°C	800	0,7	Vapotización / Vaporisation / Vaporization
TiN		500°C	2500	0,5	Nitruro de Titanio / Nitrure de Titane / Titanium Nitride
TiN+	Multi	800°C	3500	0,3	TiAlN + TiN
TiAlN	Multi	1000°C	3500	0,5	Nitruro de Titanio Aluminio / Nitrure de Titane Aluminium / Titanium Aluminium Nitride
TiCN		400°C	3300	0,5	Carbonitruro de Titanio / Carbonitrure de Titane / Titane Carbonitride
TiCN+	Multi	400°C	3700	0,2	TiN + TiCN
AlCrN	Multi	1000°C	3300	0,4	Nitruro de Cromo Aluminio / Nitrure de Chrome Aluminium / Chromium Aluminium Nitride
AlCr	Multi	1000°C	3300	0,4	Cromo Aluminio / Chrome Aluminium / Chromium Aluminium
HL	Multi	800°C	3000	0,15	TiAlN + WC/C